		Mercati									Substrati							
		Settore Auto	Telefonia mobile	Elettronica di consumo	Settore del bianco	Elettrodomestico	Industria del mobile	Televisori a schermo piatto	Edilizia & costruzioni	Industria grafica	bassa energia superficiale come PO,PE,PP	Acciaio inossidabile, metalli	Legno, Pelli, tessuti…	Silicone	Gomme	Materiali espansi	Plastiche	Vetro
Poliestere	D5395(B)		●		●											●		
	D5399(B)		●	●	●	●										●	●	
	53810 (B)		●		●			●		●		●					●	●
	53815 (B)		●		●			●		●		●				●	●	●
	53820 (B)		●		●			●		●		●					●	●
	5005P		●	●	●						●	●				●	●	
	5010P		●		●	●				●	●	●					●	●
	5015P	●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	
	5020P		●		●	●				●	●	●					●	●
	D5306	●			●		●	●	●	●		●	●				●	
	D5318		●		●					●		●					●	
	D9605	●	●		●	●	●		●	●		●	●				●	
	D5331	●	●		●	●	●			●		●					●	
	D5320	●			●		●		●			●	●				●	
	D9600	●			●	●	●		●		●	●	●			●	●	
	D9608		●							●		●					●	
Transfer	5919ML			●						●		●						●
	597A				●		●			●		●	●				●	
	D9500	●			●		●					●				●	●	
	597B						●			●		●	●				●	
	5015T	●	●		●	●			●	●	●					●	●	●
	D5952	●					●		●			●	●			●	●	
	5005TP				●	●		●		●	●	●					●	●
Schiuma	5790	●	●		●	●					●	●					●	●
	5791	●					●		●		●	●					●	●
tessuto non tessuto	5033X								●			●	●			●		
	D5052	●			●	●		●	●			●	●			●		
	5011N	●		●	●	●		●	●							●		
	5015E	●	●		●	●			●		●	●				●	●	●
	500	●			●	●	●		●	●		●	●			●	●	
	5000NS	●			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
Hyperjoint	HJ0240								●			●						●
	HJ9210								●			●						●
	H9000series			●	●	●	●	●	●			●					●	●
	H8000series			●	●	●	●	●	●			●					●	●
LE	5015ELE	●		●	●	●		●	●		●	●	●				●	●
	57-LE series	●	●	●	●	●		●			●	●					●	●
Speciali	CS series		●	●		●		●		●		●					●	●
	CS3623		●	●		●		●		●		●					●	●
	5302A	●									●	●		●		●	●	
	VR5321	●	●						●			●	●		●	●	●	
	61390	●	●		●			●		●	●					●	●	●
	64390	●	●		●			●		●	●					●	●	●
	43905	●	●		●			●		●	●					●	●	●
	M5205		●	●									●				●	
	FB-ML 4	●											●				●	
	FB-ML 80A		●	●									●				●	
	P02			●						●			●					●

NITTO DENKO

Provate la forza mondiale di Nitto in tutta Europa

Sostenuti dalla forza e della reputazione mondiale di Nitto Denko, i nostri rappresentanti hanno un rapporto stretto con i loro clienti: ne comprendono le necessità e possono aiutarli a scegliere la soluzione migliore, oppure a trovare il modo per crearne una nuova più adatta ai loro bisogni.

Nitto Denko Corporation è la società madre di Nitto Europe. Fondata nel 1918 in Giappone, attualmente la multinazionale dirige il lavoro di oltre 120 società in tutto il mondo.

www.nitto.com
www.nittoeurope.com

NITTO EUROPE NV, European Head Office
Eikelaarstraat 22, 3600 Genk, België
Tel. +32-89-36 01 11, Fax +32-89-36 22 42, info@nittoeur.com

NITTO EUROPE NV, Benelux Sales Office
Eikelaarstraat 22, 3600 Genk, België
Tel. +32-89-36 01 11, Fax +32-89-36 22 42
info@nittoeur.com

NITTO DEUTSCHLAND GmbH
Dr. Detlev-Karsten-Rohwedder-Str.7, 47228 Duisburg, Germany
Tel. +49-2065-836 0, Fax +49-2065-836 136
nitto_deutschland@nittoeur.com

NITTO EUROPE NV, Representative office
Stefanikova 17/B, 811 05 Bratislava 1, Slovakia
Tel. +421-2-5930 2511, Fax +421-2-5441 0836
nitto_easterneurope@nittoeur.com

NITTO FRANCE s.a.r.l.
Parc d'activités de la Muette, 1, Blvd. de la muette
95145 Garges-Lès-Gonesse, Cedex, France
Tel. +33-1-34 45 00 50, Fax +33-1-39 93 02 01
nitto_france@nittoeur.com

NITTO EUROPE NV, Commercial Representative Office
Kálvin Tér 12, I. EM., 1085 Budapest, Hungary
Tel. +36-1-332 87 97, Fax +36-1-332 95 45
nitto_hungary@nittoeur.com

NITTO IBERIA c/o HY Membranes Iberica s.l.
Edificio Diagonal, 2, Constitución, 3, 3-5
08960 San Just Desvern, Barcelona, Spain
Tel. +34-93-473 17 09, Fax +34-93-473 14 85
nitto_iberia@nittoeur.com

NITTO ITALIA s.r.l.
Via Aldo Moro 45, 20060 Gessate (Milano), Italy
Tel. +39-02-95 38 34 91, Fax +39-02-95 38 34 94
nitto_italia@nittoeur.com

NITTO POLSKA Sp. z o.o.
ul Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Poland
Tel. +48-22-3378 657, Fax +48-22-3378 654
nitto_polska@nittoeur.com

NITTO SCANDINAVIA AB
Heljesvägen 9, 437 36 Lindome, Sweden
Tel. +46-31-99 30 10, Fax +46-31-99 44 44
nitto_scandinavia@nittoeur.com

NITTO DENKO UK Ltd.
Sunrise Building, Crown Farm Way, Crown Farm Industrial Park,
Forest Town Mansfield, Nottinghamshire NG19 0FT, UK
Tel. +44-1623-415 500, Fax +44-1623-415 501
nitto_uk@nittoeur.com

NITTO EUROPE NV, Representative Office
Troubnaya sr, 12, of.4C, Moscow, 107045, Russia
Tel. +7-495-787 16 40, Fax +7-495-787 16 40
nitto_russia@nittoeur.com

NITTO DENKO TURKEY, Sanyi ve Ticaret Limited Sirketi
Tuzla Mermerciler Cad. No.39/2
Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tel. +90-216-581 75 02, Fax +90-216-581 75 29
nitto_turkey@nittoeur.com

Distributore locale:

Document date: November 2011

The information in this document is subject to change without notice.
Copyright © 2011 NITTO EUROPE NV. All rights reserved.

NITTO DENKO

BIADESIVI PER MONTAGGI

Nastri Biadesivi, Nastri transfer

Flexible Technology Company

Nastri adesivi in poliestere

Referenze	Tipo di supporto	Colore del supporto	Spessore totale[1] (mm)	Release liner	Adesione[2] Coesione	SAFT[3]	Descrizione
D5395 D5395B	PET 0.012 mm	TR (B): BK	0.050	carta Siliconata 90 g/m² Havana	1000 cN/20mm 0.5 mm	185 °C	Ideale per il montaggio di piccole e fragili parti in materiale espanso per strumenti elettrici ed elettronici. E' particolarmente consigliato per guarnizioni nel settore della telefonia mobile. Può essere inoltre utilizzato per il fissaggio di parti nel settore elettrodomestico.
D5399 D5399B	PET 0.023 mm	TR (B): BK	0.085	carta Siliconata bianca 65 g/m²	S1: 2000 cN/20mm S2: 1500 cN/20mm 0.5 mm	175 °C	Raccomandato per il montaggio di piccole e fragili parti in materiale espanso negli strumenti elettronici come telefoni cellulari, strumenti per automazione ufficio o elettrodomestici. In possesso di un adesivo differenziato consente una facile conversione e processabilità. Disponibile anche con liner di colore bianco o trasparente per successive lavorazioni o processi.
53810 53810B	PET 0.023 mm	TR (B): BK	0.100	carta Siliconata bianca 65 g/m²	1500 cN/20mm 0.5 mm	175 °C	Ideale per il montaggio di diffenti tipologie di plastiche e metalli. Appliczioni tiche sono il montaggio di lenti nel settore telefonia mobile, frontali per il settore elettrodomestico. Il supporto in PET garantisce un ottima conversione e processabilità. Disponibile inoltre con liner in PET trasperente o di colore bianco per ulteriori fasi di lavorazione (a richiesta).
53815 53815B	PET 0.023 mm	TR (B): BK	0.150	carta Siliconata bianca 65 g/m²	1600 cN/20mm 0.5 mm	175 °C	Ideale per il montaggio di diffenti tipologie di plastiche e metalli. Appliczioni tiche sono il montaggio di lenti nel settore telefonia mobile, frontali per il settore elettrodomestico. Il supporto in PET garantisce un ottima conversione e processabilità. Disponibile inoltre con liner in PET trasperente o di colore bianco per ulteriori fasi di lavorazione (a richiesta).
53820 53820B	PET 0.023 mm	TR (B): BK	0.200	carta Siliconata bianca 65 g/m²	1800 cN/20mm 1 mm	175 °C	Ideale per il montaggio di diffenti tipologie di plastiche e metalli. Appliczioni tiche sono il montaggio di lenti nel settore telefonia mobile, frontali per il settore elettrodomestico. Il supporto in PET garantisce un ottima conversione e processabilità. Disponibile inoltre con liner in PET trasperente o di colore bianco per ulteriori fasi di lavorazione (a richiesta).
5005P	PET 0.012 mm	TR	0.050	carta politenata 125 g/m² Bianca	1000 cN/20mm 1 mm	185 °C	Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa energia superficiale.
5015P	PET 0.012 mm	TR	0.100	carta politenata 125 g/m² Bianca	1600 cN/20mm 1 mm	100 °C	Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa energia superficiale.
5010P	PET 0.012 mm	TR	0.150	carta politenata 125 g/m² Bianca	1900 cN/20mm 1.5 mm	125 °C	Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa energia superficiale.
5020P	PET 0.036 mm	TR	0.200	carta politenata 125 g/m² Bianca	2300 cN/20mm 1 mm	115 °C	Ideale per diversi tipi di applicazione, consigliato per substrati a bassa energia superficiale.
D5306	PET 0.050 mm	TR	0.220	PP 0.070 mm	2000 cN/20mm 1.5 mm	185 °C	Ideale per montaggi particolarmente difficili con superfici rugose. Applicazioni tipiche sono il montaggio di cartelli espositori, frontalistica e cartelloni pubblicitari urbani. Disponibile con due versioni di liner in PP con colori differenti: rosso (D5306RD) e bianco (D5306WH)
D5318	PET 0.050 mm	WH	0.220	carta politenata 125 g/m² Bianca	2000 cN/20mm 1mm	185 °C	Ideale per montaggi particolarmente difficili con superfici rugose. Applicazioni tipiche sono il montaggio di cartelli espositori e frontalistica. Il bianco opaco del supporto fornisce la possibilità di riduzione del passaggio del colore di fondo sul retro di frontali e garantisce il bianco necessario per i fondi nella stampa digitale.
D9605	PET 0.050 mm	TR	0.220	carta Siliconata 90 g/m² Havana	2000 cN/20mm 1 mm	185 °C	Ideale per montaggi particolarmente difficili con superfici rugose. Applicazioni tipiche sono il montaggio di cartelli espositori e frontalistica.
D5331	PET 0.012 mm	TR	0.070	carta politenata 125 g/m² Bianca	1200 cN/20mm 0.5 mm	185 °C	Ideale per il montaggio di differenti tipologie di plastiche e metalli. Questo nastro adesivo è in possesso di un eccellente adesione e coesione su diversi substrati, la perfetta planarità lo rende inoltre idoneo per applicazioni su plastiche e metalli particolarmente sottili.
D5320	PET 0.012 mm	TR	0.180	PP 0.070 mm	1700 cN/20mm 1 mm	185 °C	Ideale per applicazioni dove sono necessarie lunghezze del rotolo elevate come profili per mobili e guarnizioni. E' anche indicato per applicazioni di montaggio di frontalistica e cartelli, per etichette di identificazione o cartelli prezzo. Il prodotto è disponibile con liner in PP in due differenti colori: rosso e bianco
D9600	PET 0.012 mm	TR	0.100	carta politenata 125 g/m² Bianca	1500 cN/20mm 1 mm	130 °C	Utilizzato per rendere ritardanti la fiamma materiali come laminati decorativi, materiali espansi e film plastici auto adesivi. Viene inoltre utilizzato per applicazioni nel settore auto, building and construction, navale e nell'industria aerospaziale.
D9608	PET 0.050 mm	WH	0.100	carta politenata 125 g/m² Bianca	900 cN/20mm 0.5 mm	175 °C	Ideale per il montaggio di varie tipologie di plastiche per frontalistica. Il colore bianco opaco del supporto permette una riduzione della stampa del fondo sul retro in serigrafia e fornisce la quantità di fondo bianco necessario nella stampa digitale. Non si manifestano fenomeni di ingiallimento dell'adesivo nel tempo.

lista abbreviazioni:
Colore: AN = antracite; BK = nero; GR = GRIGIO; TR = trasparente; WH = bianco
Supporto: PE = polietilene; PET = poliestere; PP = polipropilene; SI = silicone; PO = Poliolefine
S1= lato senza liner; S2= lato protetto da liner

(1) Spessore del nastro= spessore totale del nastro adesivo escluso il liner
(2) Adesione secondo EN 1939 (300mm/min su acciaio BA a 180 °C)
(3) SAFT: Shear Adhesion Failure Temperature
(4) Forza di pelatura su vetro con angolo di 90°

Nastri adesivi transfer

Referenze	Tipo di supporto	Colore del supporto	Spessore totale[1] (mm)	Release liner	Adesione[2] Coesione	SAFT[3]	Descrizione
5919ML	Nessuno	TR	0.050	Carta resistente al calore 90 g/m² bianca marchiata Nitto	900 cN/20mm /	/	Eccellente per il fissaggio di circuiti stampati flessibili sui manufatti. Il liner può resistere ad elevate temperature durante i processi di saldatura (250 °C).
597A	Nessuno	TR	0.050	carta Siliconata 90 g/m² Havana	1000 cN/20mm 1 mm	100 °C	Ideale per diverse tipologie di applicazione nel settore delal grafica.
D9500	Nessuno	TR	0.050	carta politenata 125 g/m² Bianca	1500 cN/20mm 0.5 mm	165 °C	Transfer con adesivo ritardante la fiamma, che ha la capacità di mantenere le proprietà di ritardanza la fiamma di diversi compositi.
597B	Nessuno	TR	0.070	carta Siliconata 90 g/m² bianca marchiata Nitto	1200 cN/20mm 1 mm	110 °C	Ideale per diversi tipi di applicazioni nel settore della grafica. Disponibile anche con liner in carta siliconata marrone da 90 g/m² (597N).
5015T	Nessuno	TR	0.080	carta Siliconata 120 g/m² Brown	1900 cN/20mm 1 mm	130 °C	Ideale per diverse tipologie di applicazione, consigliato per substrati a bassa energia superficiale. Disponibile anche con liner in carta politenata bianca (5015TP).
D5952	Nessuno	TR	0.080	carta Siliconata 90 g/m² Havana	2000 cN/20mm 1 mm	100 °C	Nastro biadesivo con un'elevata adesione iniziale, grazie al tack aggressivo è ideale per laminazione materiali espansi. Anche disponibile con liner in carta da 120 g/m² marrone (D5952N), con liner in carta politenata bianca (D5952P).
5005TP	Nessuno	TR	0.050	carta politenata 125 g/m² Bianca	1600 cN/20mm 1 mm		Ideale per diverse tipologie di applicazione, consigliato per substrati a bassa energia superficiale.

Nastri adesivi supporto in schiuma

Referenze	Tipo di supporto	Colore del supporto	Spessore totale[1] (mm)	Release liner	Adesione[2] Coesione	SAFT[3]	Descrizione
5790	Schiuma PO	AN	0.60 0.90 1.10	carta Siliconata 120 g/m² Marrone	1700 cN/20mm 1 mm	115 °C	Ideale per il montaggio di parti dove vi è l'esigenza di compensare differenze di planirità ed assorbire shock. Buona desione su substrati a bassa energia superficiale (LSE). Disponibile anche con liner in PP (5793).
5791	Schiuma PO	AN	0.90 1.10	carta Siliconata 120 g/m² Marrone	1100 cN/20mm 1 mm	105 °C	Ideale per il montaggiodi part dove vi è la necessità di compensare differenze di planarità. Buona adeione su substrati a bassa energia superficiale (LSE) .

Nastri adesivi tessuto non tessuto

Referenze	Tipo di supporto	Colore del supporto	Spessore totale[1] (mm)	Release liner	Adesione[2] Coesione	SAFT[3]	Descrizione
5033X	tessuto non tessuto	WH	0.130	carta Siliconata 90 g/m² Havana	1000 cN/20mm 1 mm	150 °C	Nastro biadesivo per giunte nel settore del cartone ondulato, può essere anche utilizzatp per il montaggio di materiali espansi. Elevata resistenza alla temperatura e ottimo tack iniziale.
D5052	tessuto non tessuto	WH	0.145	carta Siliconata 120 g/m² Bianca	2000 cN/20mm 1.5 mm	85 °C	Dispone di un'elevata adesione, una buona resistenza alla temperatura ed un aggressio tack. E' particolarmente indicato per la laminazione di varie tipologie di espansi e altri materiali come tessuti e sugheri. Facile da convertire. Disponibile anche con liner in carta havana 90g/m² (D5052H).
5011N	tessuto non tessuto	WH	0.150	carta 125 g/m² bianca marchiata Nitto	1400 cN/20mm /	120 °C	Nastro adesivo per applicationi dove è richiesta la ritardanza alla fiamma: certificato UL-94 VTM-0 (file number E52859(M)).
5015E	tessuto non tessuto	WH	0.160	carta Siliconata 120 g/m² bianca marchiata Nitto	1600 cN/20mm 1 mm	135 °C	Nastro adesivo ad elevate prestazioni ideale per diversi tipi di applicazioni in particolare dove è richiesta una buona resistenza alla repulsione, ottime performances su substrati a bassa energia superficiale. Disponibile anche con liner in carta politenata (5015EP).
500	tessuto non tessuto	WH	0.160	carta Siliconata 90 g/m² White	1200 cN/20mm 1 mm	130 °C	Ideale per svariate tipologie di applicazione grazie alla facile conversione. Anche disponibile con liner nero (500AB), con liner in carta politenata bianca 125 g/m² (500S).
5000NS	tessuto non tessuto	WH	0.160	carta politenata 125 g/m² bianca marchiata Nitto	1600 cN/20mm 0 mm	150 °C	Questo prodotto è stato sviluppato per montaggio e sigillatura di materiali utilizzati nel settore office automation ed elettrodomestico. E' la soluzione ideale quando vengono richieste caratteristiche di riciclo e disassemblaggio parti.

Schiume acriliche Hyperjoint

Referenze	Tipo di supporto	Colore del supporto	Spessore totale[1] (mm)	Release liner	Adesione[2]	Descrizione
HJ0240	tessuto non tessuto	WH	0.40	carta politenata	2000 cN/20mm	Fissaggio pannelli metallici (Max. temp. 180 °C)
HJ9210	Transfer	TR	1.15	carta politenata	4000 cN/20mm	Fissaggio pannelli metallici (Max. temp. 150 °C)
H9000 series	Schiuma acrilica	GR	H9004: 0.40 H9008: 0.80 H9012: 1.20	carta politenata bianca marchiata Nitto	H9004: 3300 cN/20mm H9008: 5500 cN/20mm H9012: 6000 cN/20mm	La serie Hyperjoint series garantisce elevate performances di adesione, alta resistenza alla temperatura e durata grazie alla conformabilitàe and resistenza l'invecchiamento del supporto in schiuma acrilica. particolarmente indicato per superfici non regolari, si adatta perfettamente alle diverse forme, creando un montaggio duraturo tra i substrati. Applicazioni tipiche: fissaggio frontalistica, cartelli segnalatori, emblemi e profili mobili. Disponibile anche con liner plastico.
H8000 series	Schiuma acrilica	GR	H8004: 0.40 H8008: 0.80 H8012: 1.20	carta politenata bianca marchiata Nitto	H8004: 4300 cN/20mm H8008: 5500 cN/20mm H8012: 6200 cN/20mm	La serie Hyperjoint series garantisce elevate performances di adesione, alta resistenza alla temperatura e durata grazie alla conformabilitàe and resistenza l'invecchiamento del supporto in schiuma acrilica. particolarmente indicato per superfici non regolari, si adatta perfettamente alle diverse forme, creando un montaggio duraturo tra i substrati. Applicazioni tipiche: fissaggio frontalistica, cartelli segnalatori, emblemi e profili mobili. Disponibile anche con liner plastico.

Nastri adesivi basse emissioni

Referenze	Tipo di supporto	Colore del supporto	Spessore Totale[1] (mm)	Release liner	Adesione[2] Coesione	SAFT[3]	Descrizione
5015ELE	tessuto non tessuto	WH	0.160	carta politenata bianca marchiata Nitto 125 g/m²	1400 cN/20mm 0.5 mm	175 °C	Biadesivo con valori di emissione molto bassi utilizzato per il montaggio di diversi substrati dove richiesta la bassa emissione di materiali volatili come nel settore auto l'interno vettura, elettrodomestici ed applicazioni per uso domestico. Buona adesione su substrati a bassa energia superficiale (LSE)
57-LE series	Schiuma PO	AN	0.25 - 1.05	carta politenata bianca marchiata Nitto 125 g/m²	1400 - 1700 cN/20mm 1 mm	115 °C	Biadesivo con supporto in schiuma con valori di emissione molto bassi. Ideale per il montaggio di particolari dove è richiesto l'assorbimento urti e per compensare differenze di planarità. Buona adesione su substrati a bassa energia superficiale (LSE).

Nastri adesivi speciali

	Referenze	Tipo di supporto	Colore del supporto	Spessore totale[1] (mm)	Release liner	Adesione[2]	Descrizione
Adesivi ottici ad elevata trasparenza.	CS 9620T CS9621T CS9622T	Transfer	TR	0.012 0.025 0.050	Doppio liner Si PET 0.050 mm	10 N/25mm[4] 21 N/25mm 30 N/25mm	Elevatissima trasparenza, utilizzato per il montaggio di film ottici, come ITO film su fogli plastici per la creazione di displays a schermo piatto.
adesivi differenziali	CS3623	PET 0.025 mm	TR	0.070	Doppio liner PET 0.025 / 0.038	19 N/25mm [4]	Biasdesivo con supporto in PET per il fissaggio di film ottici, eccellente trasparenza e buona resistenza agli agenti atmosferici.
	5302A	PET 0.025 mm	TR	0.085	Doppio liner: carta politenata bianca PET Trasparente	S1: 1000 cN/20mm S2: 1100 cN/20mm	Biadesivo differenziato per il montaggio di materiali base gomma siliconica su plastica o metallo.
	61390	PET 0.012 mm	TR	0.090	Carta siliconata bianca (90g/m²)	S1: 1500 cN/20mm S2: 350 cN/20mm	Il lato aperto ha un alto livello di adesione, il lato chiuso garantisce una rimozione pulita, il nastro viene utilizzato per l'incollaggio temporaneo di substrati flessibili come schiume, sughero e pellicole.
	64390	PET 0.012 mm	TR	0.065	PP siliconata bianca (0.070mm)	S1: 1600 cN/20mm S2: 150 cN/20mm	Il lato aperto ha un alto livello di adesione, il lato chiuso garantisce una rimozione pulita, il nastro viene utilizzato per l'incollaggio temporaneo di substrati flessibili come schiume, sughero e pellicole.
	43905	PET 0.006 mm		0.050	carta politenata bianca 125g/m²	S1: 1300 cN/20mm S2: 100 cN/20mm	Il lato aperto ha un alto livello di adesione, il lato chiuso garantisce una rimozione pulita, il nastro viene utilizzato per l'incollaggio temporaneo di substrati flessibili come schiume, sughero e pellicole.
	VR5321	PET 0.025 mm	BK	0.150	Carta siliconata bianca	S1: 2000 cN/20mm S2: 1100 cN/20mm	Biadesivo differenziato per il montaggio di gomme vulcanizzate su plastica o metallo.
adesivi termoattivabili	M5205	tessuto non tessuto	WH	0.090	PET Trasparente	I valori dell'adesivo sono strettamente legati alla temperatura, alla pressione ed al tempo	Adesivo creato per il fissaggio di parti come, montaggio carte di credito, profili, circuiti stampati etc. Adesione avviene in un breve tempo a base temperature (100 - 120 °C x approssimativamente 10 sec.)
	FB-ML 4	Transfer	TR	0.070	Doppio liner: Polipropilene (0.25mm) PET (0.50mm)	I valori dell'adesivo sono strettamente legati alla temperatura, alla pressione ed al tempo	Transfer termoattivabile, con eccellenti proprietà di montaggio ed elevate performances di coesione anche alle alte temperature con elevati valori di umidità.
	FB-ML 80A	Transfer	TR	0.050	Carta siliconata (90 g/m²)	I valori dell'adesivo sono strettamente legati alla temperatura, alla pressione ed al tempo	Transfer termoattivabile, che garantisce una forte adesione ed una elevata durata anche in condizioni di elevata temperatura ed umidità.
Carta	P02	Carta	WH	0.190	Carta siliconata bianca (90 g/m²)	1400 cN/20mm 0 mm/3h	Biadesivo per varie tipologie di montaggio, fissaggio e laminazione. Ideale per il montaggio di vetro su metallo.